Пластика Air Design Studio - Работа с пластикой (материал, из которого лепят фигурки)

Автор: Administrator
18.08.2010 08:00 -

Материал на основе компонентов Фимо для лепки и производства украшений и сувениров. Если липнет к рукам-смочить руки водой. Застывает при запекании. Запекать изделия из полимерной глины следует при температуре 100-110°С. Время запекания зависит от массы. Важно, чтобы пластика прогрелась при указанной температуре 15 минут. Подробнее по работе в статье на главной странице.