



Для изготовления бусин из полимерной глины есть один очень удобный способ – использование штампа. При помощи штамповки можно легко, точно и быстро повторить дизайн любой понравившейся бусины в нужном количестве.

В продукции многих фирм присутствуют специальные гибкие виды пластики, которая приспособлена для изготовления штампов и снятия форм. Этот мягкий и податливый материал легко и четко отпечатывает даже самые мелкие детали выбранной вами модели. После запекания эта пластика становится очень прочной, и при этом довольно гибкой. Некоторые виды такой пластики также можно использовать в качестве штампов, так как после запекания ее конструкция становится гнущейся и резиноподобной. Если изготавливать штампы из других видов пластики они будут сложнее в работе.

Для выполнения этой работы вам нужны:

Красивая бусина (лучше текстурная) как модель

Пластика, из которой будут изготавливаться бусины

Краска, акриловая или масляная для тонировки

Крахмал или тальк

Салфетки

Сначала раскатаем кусок гибкой пластики так, чтобы его поверхность стала ровной и гладкой, а размер ее был чуть больше, чем модель. Вдавливаем модель в пластику для штампа, предварительно смочив бусину водой или обсыпав тальком. Аккуратно вынимаем из формы модель, не повреждая отпечаток. Штамп нужно продержать в духовке 20 мин на 1 см толщины при температуре в 130 С. Все, штамп готов. Изготавливаются бусины путем вкладывания в штамп пластики для бусины. Вынимаем его аккуратно. После запекания бусины тонируем ее краской и протираем салфеткой.